



WILLESEN IMPORT A/S

### **Willeesen Import A/S - Drift og vedligehold af natursten:**

Alle former for natursten, skiferen, granitten, terrazzoen, kalkstenen, sandstenen, anbefaler vi at imprægnerer inden ibrugtagning. Inden imprægneringen skal naturstenen være helt ren og helt tør.

Fugsløren skal fjernes, da imprægneringen ikke kan trænge ned i naturstenen hvis der ligger overskydende fugemateriale, der ikke have været muligt at fjerne i våd tilstand.

#### **Grundrengøring: HMK R155 – ph neutralt og syrefri.**

Rengør med Grundrengøring HMK R155, som er ph-neutral – i blandingen 1:5 i lunket vand.

Lad Grundrengøringen ligge på naturstenen i 10-15 minutter samtidig med man gør mekanisk rent evt. med en gulvskrubbe på en grov gulvklud eller skuresvamp.

Skyld godt efter med vand og lad stenen tørre.

Samme fremgangsmåde kan benyttes på et naturstensgulv af ældre dato, hvor skidt og sæberester skal fjernes.

Ved større mængder urenheder kan man gentage processen et par gange.

Nogle fugematerialer kræver syreindhold i grundrengøringen for at få virkningen, her anbefales en meget let blanding syrevand da natursten ikke tåler syrer. Forbrug cirka 20-30 m2 per liter alt efter gulvets tilstand

#### **Imprægnering: HMK S234 imprægnering oliebaseret:**

Påfør imprægneringen HMK S234 med en malerrulle på skaft eller pensel. Der må ikke ligge "pytter" af væske efter imprægneringen, tør evt. disse væk med en bomuldsklud. HMK S234 er på oliebasis.

Lad det tørre 12 timer hvorefter *man kan* give det en gang mere.

Efter 24 timer er det helt afhædet.

Overskyet vejr er optimalt udendørs. Forbrug:15-20 m2 per liter

#### **Imprægnering: Ultra Solv polymerbaseret – specielt velegnet til baderum:**

Påfør imprægneringen med en pensel eller mindre malerrulle. Der må ikke imprægneres et større areal ad gangen end man kan nå at tørre det overskydende væske bort indenfor 7-9 minutter. Udtørre væsken efterlader den en læderhinde der er yderst vanskelig at få væk. Forbrug: cirka 20 m2 per liter

#### **Imprægnering: Aqua Mix dybdeimprægnering:**

Aqua Mix Dybdeimprægnering er en imprægnering kombineret med wet-look effekt, som fremhæver farverne og strukturer i naturstenen og giver et mørkt og fyldigt udsende, uden at stenens overflade ændres.

Anbefales især til slidt eller misligholdt natursten, hvor farverne ønskes genskabt.

Forbrug: cirka 20m2 per liter.

#### **Ædelstenssæbe HMK P324 daglig rengøring:**

Til almindelig rutinemæssig rengøring af imprægnerede overflader, bør man anvende et mildt, pH-neutralt HMK P324 rengøringsmiddel, som er udviklet til ikke at efterlade sæberester på overfladen. Det er disse sæberester, som oftest giver et blakket og fedtet udseende.

Rutinemæssig rengøring bør udføres med passende mellemrum tilpasset området brug, f.eks. dagligt eller ugentligt. Lejlighedsvis vil en mere intensiv rengøring være nødvendig, for at fjerne fastgroet skidt og vanskelige pletter. Denne type rengøring bør udføres med længere intervaller, alt afhængigt af færdsel og brug af stenbelægningen. Det anbefales at anvende gulvskuremaskine til dette formål. Forbrug: 25-50 ml per 10 liter lunkent vand

Imprægneringen kan ikke erstatte almindelig rengøring ligesom imprægneringen ikke beskytter stenen mod slid og ætsninger. Det er vigtigt at spild straks tørres op, især når det drejer sig om farvede forureninger.

Willeesen Import A/S  
Kallehave 37, Høruphav  
DK-6470 Sydals

Tel: +45 7441 6700  
Mobil: +45 4026 7224

Mail: [henrik@willeesen.dk](mailto:henrik@willeesen.dk)  
Web: [www.willeesen.dk](http://www.willeesen.dk)

cvr-nummer: DK-45520218  
Bank: Sydbank  
Kontonr.: 8010 - 1437491



WILLESEN IMPORT A/S

### Generalt:

Sluk evt gulvvarmen i 48 timer før imprægnering.

Ved nye fuger, skal disse tillades en tørretid på 48 timer inden imprægnering.

Påfør produktet med en malerrulle eller pensel.

Overfladen er klar til brug efter 12 timer, i hvilken periode gulvet/overfladen skal holdes tør.

Produktet er fuldt hærdet efter 48 timer.

Sørg for god ventilation underarbejdet og benyt værnemidler.

Alle ovenstående kan bestilles på [henrik@willesen.dk](mailto:henrik@willesen.dk) - [www.willesen.dk](http://www.willesen.dk)

Willesen Import A/S  
Kallehave 37, Høruphav  
DK-6470 Sydals

Tel: +45 7441 6700  
Mobil: +45 4026 7224

Mail: [henrik@willesen.dk](mailto:henrik@willesen.dk)  
Web: [www.willesen.dk](http://www.willesen.dk)

cvr-nummer: DK-45520218  
Bank: Sydbank  
Kontonr.: 8010 - 1437491